

iINDUO®

100C-F1 END-ON-END

CERTIFICACIONES

PARA TODAS LAS TELAS

OPCIÓN DE HILOS

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Better
Cotton
Initiative



| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIONES | NORMAS |
|---|-------------------------------|---------------|
| COMPOSICIÓN | 100% ALGODÓN | ISO 1833 |
| LIGAMENTO | FIL-À-FIL | ISO 7211-1 |
| NÚMERO HILO (NE) | URDIMBRE 100/2 TRAMA 100/2 | ISO 7211-5 |
| ANCHO TOTAL / ANCHO ÚTIL (CM/CM) (+/- 1CM) | 146 / 143 | ISO 5025 |
| NÚMERO MÍNIMO DE HILOS POR CM | URDIMBRE 50 TRAMA 32 | ISO 7211-2 |
| PESO (G/M²) / (G/ML) (+/- 3%) | 105 / 153 | ISO 3801 |
| MANTENIMIENTO | | ISO 3758:2012 |

| PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | NORMAS |
|--|-----------------------------|---------------------|
| PH | 6-8 | ISO 3071 |
| RESISTENCIA FRENTE A LA TRACCIÓN (N) | URDIMBRE >200 TRAMA >200 | ISO 13934-1:2015 |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA (MM) | URDIMBRE <3MM TRAMA <3MM | ISO 13936-2 |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (Nº DE VUELTAS) | 10 000 | ISO 12947-2 |
| FORMACIÓN DE PELUSILLA Y DE BOLITAS (RECUADRO - NOTA 1-5) | 5 | ISO 12945-1 |
| VARIACIONES DIMENSIONALES EN EL LAVADO (%) | URDIMBRE <3 TRAMA <3 | ISO 5077 |
| TASA DE SECADO (%/MIN) | 0.6% | ISO 17617 |
| TIEMPO DE SECADO (MIN) | 100 | |
| SPRAY TEST | 4/5 | ISO 4920 |
| SPRAY TEST DESPUÉS DE 20 LAVADOS | 4/5 | ISO 4920 / ISO 6330 |

| TINTURAS | ESPECIFICACIONES | NORMAS |
|-------------------------------------|------------------|-------------|
| TIPO DE TINTE | TEJIDO TEÑIDO | |
| RESISTENCIA DE LA TINTE A LUZ SOLAR | 3 | ISO 105-B02 |
| R.T. A LAVADO DOMÉSTICO | 4,5 | ISO 105-C06 |
| R.T. A FROTE SECO | 4,5 | ISO 105-X12 |
| R.T. A FROTE HUMEDO | 4,5 | ISO 105-X12 |